



Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, серия Блюз

Произведено согласно: СТО 72746455-3.5.8-2016



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция БЛЮЗ – это штучный битумосодержащий двухслойный кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия битумным вяжущим основы из стеклохолста, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и промышленной склейкой двух листов разной формы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Многослойная черепица предназначена для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве основного кровельного покрытия для скатных кровель.

При монтаже гибко черепицы на деревянные основания механическим способом, допустимые уклоны составляют от 12 градусов до отрицательных углов. При монтаже на железобетонные основания или цементные сборные стяжки (ЦСП, АЦЛ), допустимые уклоны составляют от 5 до 60 градусов.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- двухслойность;
- улучшенный кровельный битум;
- пожизненная гарантия;
- рисунок готовой кровли хаотичный;
- удаление пленки с тыльной стороны гонта при монтаже не требуется.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Даллас



Чикаго



Орлеан



Мемфис

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|--|------------------|----------|---|-------------------------------------|
| Масса 1 кв м | кг | - | 13.4 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покр. слоев относит. основы при 110°C | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Поверхностная плотность основы | г/м ² | не менее | 90 | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) |
| Потеря посыпки | г/обр. | не более | 1.2 | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не менее | 100 | ГОСТ 31898-1-2011 (EN 12310-1:1999) |
| Масса битума | г/м ² | не менее | 1500 | ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) |
| Тип защитного покрытия сверху | - | - | Крупнозернистая базальтовая посыпка | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Тип защитного покрытия снизу | - | - | Кварцевый песок + битумная клеевая смесь + ПЭТ-пленка 2-х видов | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Минимальная температура эксплуатации | °C | не ниже | -60 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|
| Максимальная температура эксплуатации | °С | не выше | 110 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ГОСТ 30402-96 |
| Группа дымообразующей способности | - | - | Д2 | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) |
| Группа токсичности | - | - | Т2 | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) |

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------------------|
| Высота | мм | ±3 | 335 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Количество слоев в гонте | - | - | 2 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Коэффициент перехлеста | - | - | 3 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Толщина | мм | ±0,2 | 2.9 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Ширина | мм | ±3 | 1000 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS»

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Пожизненная гарантия, которая составляет 100 лет с даты покупки продукции потребителем.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

24 месяца со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковка (пачка) м²: 2
Количество гонтов в упаковке шт.: 14
Ориентировочная масса упаковки кг: 26,8
Ориентировочная масса 1 м² покрытия кг: 13,4
Вес поддона (брутто) кг: 1150
Количество кв. метров кровли на поддоне, м²: 84

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Утилизация отходов при производстве и применении многослойной черепицы SHINGLAS должна производиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110
КСР: 23.99.12.190.12.1.03.03-1022-000

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

090053 - ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Блюз, Даллас & 4D4X21-3372RUS
090054 - ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Блюз, Чикаго & 4D4X21-3373RUS
090055 - ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Блюз, Мемфис & 4D4X21-3370RUS
090056 - ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS многослойная черепица, Блюз, Орлеан & 4D4X21-3371RUS

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

